



### Требования к качеству продукции (технические условия).

#### **1. Качественные показатели**

- 1.1. Детали должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий.
- 1.2. В древесине допускаются пороки, превышающие нормы указанные в таблице не более 5-7% от объема.
- 1.3. Влажность изделия должна быть 10% +/-2%.

В древесине изделий, соответствующих категории **«А»** не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в нижеприведённой таблице.

Наименование пороков	Нормы и ограничения пороков	
	На лицевой стороне	На нелицевой стороне
<b>1. Сучки частично сросшиеся без трещин и с трещинами шириной не более 1 мм</b>	допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт. на изделие.	допускаются
<b>2. Сучки здоровые сросшиеся без трещин и с трещинами шириной не более 1 мм</b>	допускаются диаметром до 1/3 ширины изделия не более 1 шт. на изделие.	допускаются
<b>3. Темные и несросшиеся сучки</b>	допускаются игольчатые сучки диаметром до 5 мм не более 1 шт. на изделие	допускаются
<b>4. Выпавшие сучки на пласти и пазе</b>	не допускаются	допускаются не сквозные
<b>5. Выпавшие сучки на кромке детали (шип)</b>	допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской	допускаются несквозные
<b>6. Трещины несквозные шириной до 1 мм, глубиной не более 4 мм</b>	допускаются суммарной длиной не более 1/5 длины изделия, в том числе торцевые трещины с шириной не более 1 мм, глубиной не более 1/3 волях толщины изделия	допускаются
<b>7. Смоляные кармашки и прорость.</b>	допускаются	допускаются
<b>8. Червоточины</b>	не допускаются	Допускаются несквозные
<b>9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина</b>	допускаются размерами до 5x3 мм и глубиной до 1 мм.	допускаются
<b>10. Ядровые пятна, побурение, заболонь</b>	допускаются в виде пятен и полос до 50% площади изделия	допускаются
<b>11. Бахрома, гнили, обзол, рак, пасынок</b>	не допускаются	допускаются

<b>12. Синева</b>	не допускается	допускаются
<b>13. Сердцевина</b>	допускается	допускаются
<b>14. Непрострог</b>	допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострого должна составлять не более 50% от длины изделия	допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил
<b>15. Свилеватость, завиток, глазки, водослой</b>	Допускается	допускаются

В древесине изделий, соответствующих категориям «**В**», не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в нижеследующей таблице.

Наименование пороков	Нормы и ограничения пороков	
	На лицевой стороне	На нелицевой стороне
<b>1. Сучки здоровые, сросшиеся</b>	допускаются без ограничений	допускаются
<b>2. Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые, в том числе с трещинами</b>	допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 2 шт. на 1 м <sup>2</sup> изделия	допускаются
<b>3. Сучки несросшиеся</b>	допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт. на 1 м <sup>2</sup> изделия	допускаются
<b>4. Выпавшие сучки</b>	не допускаются	допускаются
<b>5. Выпавшие сучки на кромке шипа</b>	допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской	допускаются
<b>6. Трещины несквозные</b>	допускаются шириной до 3 мм и суммарной длиной до 1/3 длины изделия	допускаются
<b>7. Смоляные кармашки и прорость.</b>	допускаются	допускаются
<b>8. Червоточина</b>	не допускается	допускаются несквозные
<b>9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина</b>	допускаются	допускаются
<b>10. Грибные ядовыые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро</b>	допускаются до 75% площади изделия	допускаются
<b>11. Бахрома, гнили</b>	не допускается	допускаются
<b>12. Засинение</b>	допускается не более 25% площади изделия	допускаются
<b>13. Сердцевина, обзол</b>	допускается	допускаются
<b>14. Непрострог</b>	допускается	допускается
<b>15. Свилеватость, завиток, глазки, водослой</b>	допускаются	допускаются

В древесине изделий, соответствующих категорий «C» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в нижеприведённой таблице.

Наименование пороков	Нормы и ограничения пороков	
	На лицевой стороне	На нелицевой стороне
1. Сучки любые, кроме выпавших	допускаются	допускаются
2. Сучки выпавшие	допускаются	допускаются
3. Трешины несквозные	допускаются	допускаются
4. Трешины сквозные	Допускаются, не приводящие к разлому	не допускаются
5. Смоляные кармашки	допускаются	допускаются
6. Червоточина	допускаются	допускаются
7. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	допускаются	допускаются
8. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро	допускаются	допускаются
9. Засмолок, свилеватость, завиток, глазки, кренъ	допускаются	допускаются
10. Бахрома, гнили	не допускается	допускаются
11. Синева, заболонь	допускается	допускаются
12. Непрострог	допускается	допускается
13. Сердцевина, обзол	допускается	допускается
14. Прорость	допускается	допускается

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1) Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.
- 2) Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется прижатием изделия к ровной поверхности.

#### 2. Номенклатура продукции, предельные отклонения размеров.

2.2 Предельные отклонения от номинальных размеров деталей должны быть не более:

По толщине: 0/+4 мм

По ширине: 0/+3 мм

По длине: 0/+50 мм